

HB Body Chassis Coat

Antikorozní nátěr 4v1

- jednokroková alkydová barva
- vysoká ochrana proti korozi
- rychleschnoucí

Je vysoce kvalitní, jednokroková (základní a vrchní) **alkydová barva**. Díky vysokému obsahu fosforečnanu zinečnatého zajišťuje **vynikající a dlouhodobou odolnost proti korozi**. Rychle schne, má skvělý rozliv a vysokou stálost barvy vůči UV záření a nepříznivým povětrnostním podmínkám.

Je určena nejen k nátěrům podvozkových částí automobilů, ale zároveň i ke všem nátěrům **kovových konstrukcí**, klempířských prvků (střechy), oplocení a jiných předmětů ze železa, hliníku, zinku a všech druhů uhlíkových ocelí. **Lze jí aplikovat přímo na kov i na zkorodované povrchy nebo** na dřevěné prvky.

Bez praskání zvládne běžnou tepelnou roztažnost materiálů vystavených slunci.



Lze nanášet štětcem, válečkem nebo nástřikem (ředění dle technického listu).



Odstín: RAL odstíny - viz fotogalerie

Informace k aplikaci

Barva nevyžaduje žádný podkladový základní nátěr, ale v některých případech, a to především na některých druzích hliníku nebo pozinku, je dobré si barvu vyzkoušet na menší ploše. V některých případech stačí povrch jen přebrousit, ale v některých je potřeba použít základovou barvu P961 Etch Primer, P965 Wash Primer, P989 Epoxy Primer.

Pro aplikaci štětcem nebo válečkem **VŽDY** ředte 10% Body 750 (syntetické ředidlo) nebo Body 767 (nitro ředidlo). Nitro ředidlo nepoužívejte při vyšších venkovních teplotách (například při nátěru střech), rychle se odpařuje a s barvou se bude hůře pracovat.

Zkorodované povrchy zbavte volných částí za použití ocelového kartáče nebo kotouče.

Při nátěru dřeva musí být dřevo vyschlé.

Při použití tužidla Body 710 již produkt **NEŘEĎTE**.



Poměr tužení: 4:1



Tužidlo: Body 710 (použijte pro zvýšení mechanických vlastností a rychlosti schnutí) a dále již neřeďte



Ředění: pro nástřik 25% , pro štětec a váleček vždy 10% syntetické Body 750 (S6001) nebo nitro ředilo 767 (C6000)



Odvětrání: 8-10 min. / 23°C



Doba schnutí: Na dotyk 30-45 min. Proschnutí za 5-6 hod. / 23°C



Doba schnutí IR: 8-12 min. / 23°C



Ředění pro nástřik: 24-36s DIN 4 / 20°C



Nastavení stříkácí pistole: 1.5 - 1.8mm, 1.5 - 2 bary, dvě vrstvy cca 80-90 µm



Balení: 750ml, 2,5l, sprej 400ml

Teoretická vydatnost: 13-16 m² / l při cca 45 µm

Měrná hmotnost: 1.16kg/l

Pevný obsah: 66% ± 2%

Čistění: Ředidlo HB Body 767

Poznámka k produktu

Produkt do dobu prvních 30ti dní vyzrává a saténového povrchu dosáhne přibližně po této době. Do té doby může být produkt více lesklý. Na zaschlý povrch barvy již nenanášejte jiné druhy barvy než chassis coat.

Skladování

V suché místnosti při teplotě 5 - 25°C, 24 měsíců v originálních uzavřených obalech.



Používejte pracovní ochranné pomůcky: Masku pro ochranu dýchacích cest, ochranné brýle, rukavice.

Hodnoty VOC

Maximální hodnota dle směrnice 2004/42/CE pro tento produkt kategorie je 540 g / l. Tento produkt obsahuje maximum VOC 540 g / l.

TECHNICKÝ LIST PRODUKTU

