

**RUBBER
comp®**

Odolný nátěr
SNADNO odstranitelný!



MASTON RUBBERcomp® SPRAY

RUBBERcomp® je víceúčelový, na vzduchu schnoucí speciální gumový nátěr. Dá se snadno aplikovat nástřikem. Chrání natřené předměty proti vlhkosti, kyselinám, otěru, korozi a klouzání / klouzání, nabízí pohodlné, kontrolované zacházení.

RUBBERcomp® zůstává pružný a elastický i postupem času, nepraská a nekřehne ani v extrémních klimatických podmínkách, což bylo testováno a prokázáno v rozsahu teplot od - 30 ° C do + 90 ° C. Produkt lze snadno odloupnout. Pro adekvátní tloušťku filmu jsou zapotřebí přibližně čtyři vrstvy laku.



JAKOST A UŽITKOVÉ VLASTNOSTI

Základ: polymery syntetického kaučuku
Může být aplikován na vlhký nebo suchý povrch
Vytváří elektřině, počasí a oděru odolnou vrstvu
Zůstává pružný v širokém rozmezí teplot okolí
Snadno odstranitelný sloupnutím gumové vrstvy
Stupeň lesku: matný, pololesklý, vysoký lesk



FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ ÚDAJE

Zápach: rozpouštědlový
Barva: viz štítek plechovky



OBLASTI POUŽITÍ

Kov: zvýšená odolnost proti opotřebení, odolnost proti korozi, redukce vibrací, tlumení zvuku, elektrická izolace.
Dřevo: těsní a zabraňuje vzniku trhlin.
Sklo: zlepšuje odolnost vůči rozbití.
Textil a lana: odolnost vůči počasí, zabraňuje hnití a třepení.
Plasty: vytváří elastickou vrstvu, odolnou proti poškrábání.
Guma: vytváří elastickou vrstvu, odolnou proti poškrábání.
Papír a karton: zaručuje odolnost vůči povětrnostním vlivům a roztržení.



OBSAH TĚKAVÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK EU VOC:

IIB (e), VOC max. 840 g/l (2010), VOC 641,75 g/l

SCHNUTÍ

Doba tuhnutí (20 ° C, 50% relativní vlhkost vzduchu):
Zaschlý proti prachu: 10-20 minut / vrstva
Zaschlý na dotek: 30-60 minut / vrstva
Zcela zaschlý: 4-8 hodin
Zcela vytvrzený: 48 hodin
Aplikace při nižší teplotě může mít vliv na dobu schnutí.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Očistěte povrch od olejů, mastnoty, špíny, vosku a uvolňující se rzi. Před použitím nádobu dobře protřepejte. Nejdříve otestujte nastříkáním na malou zkušební plochu. Pokud byl povrch dřívě natřený 1-komponentním nátěrem, může dojít k reakci s RUBBERcomp®. Nastříkejte několik tenkých vrstev. Nechte povrch zaschnout asi 10-20 min. mezi jednotlivými vrstvami. Doba schnutí se může prodloužit v závislosti na tloušťce filmu. Během aplikace průběžně čistěte trysku tak, že otočíte nádobu dnem vzhůru a stříkáte, dokud nevyjde hnací plyn. Trysku kontrolujte a v případě nahromadění barvy otřete hadříkem.

SKLADOVÁNÍ:

36 měsíců při dodržení vhodných podmínek skladování (při teplotách +10°C až +25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)

BALENÍ:

400 ml sprej

Výrobce: Maston Oy • www.maston.fi • maston@maston.fi

Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

Теолисуустие 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599

Distributor: Dejmark Czech s.r.o. Poděbradská 55/88, 198 00 Praha Tel. +420 724 554 416, www.dejmark.cz





400 ml spray



Černá matná



Černá polelesklá



Bílá polelesklá



Transparentní matná



Transparentní vysoce lesklá



Dýmová polelesklá



Neónově-oranžová polelesklá



Neónově-zelená polelesklá



Modrá polelesklá



Červená polelesklá



Mosazná sivá polelesklá



Stříbrná vysoce lesklá na disky



Neonově-červená polelesklá



Žlutá polelesklá



Maskovací hnědá matná



Maskovací zelená matná



Maskovací béžová matná



Ředidlo 450ml



Ředidlo 800ml

Výrobce: Maston Oy • www.maston.fi • maston@maston.fi

Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

Теоллисуустие 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599

Distributor: Dejmark Czech s.r.o. Poděbradská 55/88, 198 00 Praha Tel. +420 724 554 416, www.dejmark.cz

