

Herbolux Grund

Popis výrobku:

Herbolux Grund je ventilační bezaromátový základní nátěr a mezinátěr pro dřevěné prvky a okna, tak jako na kovové podklady. Rychle schne, dobře kryje, reguluje vlhkost.

Hustota:

cca 1,27 kg/litr

Základní pojivo:

alkydová pryskyřice

Barevné odstíny:

bílý

Stupeň lesku:

hedvábný mat

Balení:

0,75 litrů a 2,5 litrů – bílý, 1 litr a 2,5 litru –tónovaný

VOC – EU hraniční hodnoty:

400g/l (od r. 2007)/ 300g/l (od r. 2010)

Tento produkt obsahuje max. 395g/l VOC

Skladovatelnost:

cca 2 roky v dobře uzavřeném originálním balení, v chladu a suchu, chráněno před mrazem.

Bezpečnostní opatření:

Hořlavý R 10.

Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí (R 52/53).

Opakovaná expozice může způsobit vysušení

nebo popraskání kůže(R66)

Uchovávejte mimo dosah dětí (S2).

Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření (S16). Nevdechujte výpary/aerosoly/stříkací mlhu (S23). Zamezte styku s kůží a očima (S24/25). Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení (S46). Používejte pouze v dobře větraných prostorách (S51). Při nedostatečném větrání používat ochranu dýchacích cest. Může vyvolat alergické reakce.

Pracovní postup:

Všechny nátěrové vrstvy a potřebné přípravné práce musí být navrženy až po důkladném posouzení objektu, to znamená, že použitá technologie musí odpovídat stavu a požadavkům objektu, na kterém má být nátěr použit. Uvedené nátěrové systémy na různé podklady jsou míněny jako možné příklady. Vhodnost nátěru musí být odborně posouzena podle konkrétních podmínek na objektu. Materiál před použitím promíchat. Bílá barva a její varianty mají sklon ke změně odstínu. Tento jev typický pro rozpouštědlové alkydové barvy může být zesílen použitím v temnu nebo čpavkovými výpary. K vnitřním nátěrům nábytku, zvl. skříní se nedoporučuje používat rozpouštědlové materiály z důvodu možného zapáchání ředidla. Ve vnějším prostředí je nutné během 3 měsíců překrýt vhodným krycím lakem.

Prováděcí údaje:

Způsob nanášení:

natíráním, válečkováním, stříkáním

Teplota při nanášení:

min. + 5 °C pro podklad a vzduch při provádění a během schnutí.

Spotřeba:

cca 100-120 ml/m² pro jeden nátěr

Doba zasychání:

(při 23 °C a 50% rel. vlhkosti vzduchu)

proti prachu za cca 2 hod., proti otěru za cca 6 hod.,

přetíratelný za cca 12 hodiny, zcela proschlý za 24 hod.

Tónování:

Herbol – ColorService

Ředidlo:

Herbol V 40 popř. AF 70

Čištění nářadí:

ředidlem Herbol V 40 popř. AF 70 nebo technickým benzínem.

Způsoby stříkání:

	vel. trysky	tlak	viskozita (DIN 4 mm)
Nízkotlaké stříkání		1,2-1,5 mm	cca 30 s
Vysokotl. stříkání	1,5 mm	cca 0,30 MPa	cca 30 s
Airless	0,28 mm	cca 16 MPa	neředěné