



Název výrobku: **KOLORKA HEDVÁBNÝ LESK**
 Zařazení výrobku: **tónovací barvy a přípravky**
 Stručný popis výrobku: **přípravek k vytváření reflexních efektů v interiéru**

Použití: k vytváření perleťově-stříbřitých odleskových efektů na vnitřních klasických i disperzních malířských barvách a latexech.

Odstín: perleťově bílý až stříbřitý. K dosažení širší škály perleťových odstínů lze přípravek tónovat přípravky Kolorka.

Ředidlo: neředí se, pro mytí použitého nářadí se použije voda

Nanášení: vzorovým válečkem, štětcem, tupováním, šablonováním atd.

Podklad: dokonale proschlá interiérová barva

Aplikační teplota: teplota hmoty, prostředí a podkladu se musí při aplikaci a do 24 hodin po aplikaci pohybovat v rozmezí +5 až +30 °C.

Aplikační postup: nejprve se obsah balení důkladně protřepe. V případě potřeby se přípravek natónuje výrobkem Kolorka. Aplikuje se dle požadovaného efektu válečkovací, linkovací, tupovací, šablonovou či jinou technikou.

Pomůcky při pracovních přestávkách chránit proti zaschnutí a po práci omýt vodou.

Skladování: při +3 až +30 °C. Nesmí zmraznout, chránit před přímým slunečním zářením. Výrobek si v původním neotevřeném balení uchovává své užitné vlastnosti minimálně do data uvedeného na obalu (EXP.), tj. 36 měsíců od data výroby.

Balení: podle aktuální nabídky – viz ceník

Vlastnosti nátěrové hmoty:

Klasifikace vnitřní nátěrové hmoty (ČSN EN 13300, čl. 4.1, 4.2)	konečné použití: dekorace
	typ pojiva: deriváty celulózy
Obsah netěkavých látek - sušina (ČSN EN ISO 3251, 105 °C, 60 min.)	≥3 % hmotnostních
Hustota výrobku	cca 1,05 g/cm ³
Zasychání (ČSN EN ISO 9117-5, stup. 4; WFT 240 μm, t = 20 °C, rel. vlhkost vzduchu φ = 60 % obj.)	≥4 hodiny
Zrnitost (ČSN EN 13300)	jemný až střední

Parametry zasklého nátěru:

Lesk (ČSN EN 13300)	nehodnoceno
Odolnost vůči otěru za sucha - metoda Clemen (PN HET ZM 10-01)	třída 2 (střední)
Odolnost proti oděru za mokra (ČSN EN 13300)	třída 5 (není odolná)
Propustnost pro vodní páru (ČSN EN 1062-1)	třída V ₁ (vysoká)
Tloušťka ekvivalentní difúzní vzduchové vrstvy s _d (ČSN EN ISO 7783)	cca 0,07 m (při DFT 80 μm)
Přidržitost k podkladu (ČSN 73 2577)	≥0,5 MPa

Bezpečnost při práci, první pomoc, likvidace odpadů a obsah VOC jsou uvedeny na obalu tohoto výrobku. Uvedené údaje v tomto technickém listu jsou údaji orientačními. Doporučujeme odzkoušet výrobek pro konkrétní aplikaci a podmínky. Za správné použití výrobku nese odpovědnost spotřebitel. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předchozího upozornění. Aktualizované verze technických listů jsou na vyžádání k dispozici u výrobce.