

SOKRATES® olejová ochranná lazura

rozpuštědlová ochranná lazura na dřevo pro vnější prostředí



CERTIFIKACE:

SOKRATES® Olejová ochranná lazura splňuje normu EN 71 – 3 , migrace určitých prvků

Složení:

Směs transparentních oxidů železa v organickém rozpouštědle, alkydové pojivo, olej, vosky, UV filtr a stabilizátor flexibility nátěrové hmoty.

Charakteristika:

SOKRATES® Olejová ochranná lazura je pomalu zasychající olejová lazura s hedvábně lesklým povrchem. Povrch nátěru je resistentní k napadení houbami a plísněmi, a chrání tak i dřevěný podklad. Vysoký obsah vosků vytváří dokonale hydrofobní povrch, který zamezuje rozmáčení dřeva, praskání, zahnívání a loupání. Lazurový nátěr má dlouhou životnost bez nutnosti častých oprav. Povrch lazury je dokonalý.

Odstíny natur a čirý, nejsou pro nízký obsah pigmentů vhodné k aplikaci na plochy zatížené sluncem a deštěm a do horských a podhorských oblastí.

Olejová ochranná lazura je určena pro profi a hobby použití.

Vlastnosti nátěrové hmoty:

❖ Obsah netěkavých složek	42 %
❖ Výtoková doba z pohárku Ø 4 mm	20 s
❖ Spotřeba na jeden nátěr	75 g/m ²
❖ Vydátnost jeden nátěr	14-16 m ² /l
❖ Specifická hmotnost	0,90 g/cm ³
Zasychání: (při teplotě 20°C a relativní vlhkosti vzduchu 50%)	
❖ na prach	2-3 hod.
❖ mezi nátěry	1- 2 dny
❖ stohovatelnost – vždy individuálně odzkoušet	od 7 dnů
❖ zatížení	od 7 dnů

Bližší informace: viz. TL. Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání

Barevné odstíny:

SOKRATES® Olejová ochranná lazura se dodává v odstínech dle orientační vzorkovnice v transparentním provedení. Dále se tónuje v polotransparentním až kryvém provedení. Viz. tónovací centra.

Použití:

Olejová ochranná lazura je určena k nátěrům dřeva pro venkovní prostředí. Polotransparentní a kryvé provedení je vhodné k opravným nátěrům, nebo k **nátěrům nesourodých dřevěných podkladů**. Olejová ochranná lazura je určena k nátěrům dřevěných obkladů budov, vchodových dveří, oken, okenic, garážových vrat, pergol, plotů, přístřešků pro parkování a podobně.

Olejová ochranná lazura není určena pro přímý styk s potravinami, krmivy a pitnou vodou.

Stohovatelnost a dolep je nutné řádně odzkoušet na konkrétní podmínky.

Nanášení:

SOKRATES® Olejová ochranná lazura se nanáší štětcem, nebo vhodným válečkem při min. teplotě lazury, vzduchu i podkladu +15 °C a max.vlhkosti dřeva 18 %. **Doporučená teplota pro aplikaci:** + 23°C a rel. vlhkosti vzduchu do 60%

Před použitím velmi důkladně rozmíchejte celý obsah obalu!

Ředidlo: SOKRATES® Olejová ochranná lazura je připravena k použití bez dodatečného ředění.

Čištění náradí: K čištění pracovního náčiní se používá technický benzin, nebo ředidlo 8 500 na čištění štětců.

Příklad nátěrového postupu:

1. Dokonalé očištění povrchu dřeva od mastnot, výronů pryskyřic a přebroušení brusným papírem č. 150-180. Odstranění brusného prachu. Dřeva s vysokým obsahem pryskyřic nejsou vhodnými podklady
2. **První nátěr** se nanáší vhodným štětcem, nebo doporučeným válečkem, v rovnoměrné vrstvě ve směru dřeva, při dodržení vydátnosti 1 litr na 14 až 16 m² plochy v jedné vrstvě. Přebytečná nevsáklá lazura se postupně z povrchu dřeva stahuje. **Nátěr nevytírejte do sucha.** Aplikujte vždy přiměřeně tlustou vrstvu podle savosti dřeva.
3. Po 24 hod. dle potřeby přebroušení brusným papírem č.180-220. Není nutné. Odstranění prachu.
4. **Druhý nátěr** se nanáší vždy až po dokonalém zaschnutí prvního nátěru. **Nikdy ne dřívě.** Podle stejných zásad aplikace jako u prvního nátěru. Nevsáklá a nesetřená lazura může zanechávat po zaschnutí na povrchu lesklé, barevně nestejněměrné plošky.

Povrchy dřeva vystavené přímým vlivům vnějšího prostředí, dešti a slunci, se musí ošetřit vždy dvakrát. Na zvláště namáhané povrchy v horském prostředí, můžete nanést 3 nátěry. Silně savá místa a zejména příčné řezy, MUSÍTE zvláště pečlivě ošetřit.

V exteriéru a ve vlhkém prostředí, kde může hrozit napadení dřeva dřevokaznými houbami, je nutné podklad předem ošetřit biocidním přípravkem **Lignofix E-profi**. Mezi napouštěním dřeva Lignofixem E profi a aplikací nátěrové hmoty musí být dodržena lhůta min. 48 hodin.

Renovační nátěry provádějte vždy včas. Nesmíte dopustit zešednutí a povrchové poškození dřeva. Pokud chcete zmírnit postupné tmavnutí povrchu dřeva vlivem nanášení dalších renovačních vrstev nátěrů, použijte renovační nátěr se sníženým obsahem pigmentu, **odstín natur. NE ale čirou!!!** Dřevo musí být před renovací čisté, suché, podle potřeby přebroušené, zbavené sinic, prachu a podobně. Na určitých exotických dřevech (např.kambala), ale i sibiřském modřínu s borovicí a dubu, schne **SOKRATES® Olejová ochranná lazura** pomaleji. Proto je nutné prodloužit dobu schnutí mezi jednotlivými nátěry.Také vysoká vlhkost vzduchu a nízká teplota prodlužuje dobu schnutí. Obsah obalu s lazurou musíte před každým použitím dokonale rozmíchat.. Líbívé stejnoměrné zbarvení povrchu získáte při pečlivém odebírání přebytečné nevsáklé lazury. **Nenanášejte proto zbytečně tlusté vrstvy.**

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:

SOKRATES® Olejová ochranná lazura je ošetřeným předmětem. Proto ji používejte v souladu s návodem. Nedodržení pokynů může vést k poškození zdraví a životního prostředí.

Používejte vhodné pracovní rukavice a pracovní oděv. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Při zasažení oka vyplachujte proudem čisté vody! V uzavřených prostorách při práci dostatečně větrejte, Při likvidaci obalů s tekutými zbytky nátěrové hmoty je nutno postupovat v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech, ve znění prováděcích předpisů (vyhlášky MŽP č.381/2001 Sb. Katalog odpadů, vyhlášky MŽP č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady). Zbytky našich nátěrových hmot je možno likvidovat v souladu se zněním jmenovaných předpisů.

Poznámka:

Uživatel nese odpovědnost za správné nakládání s nátěrovou hmotou, správné a doporučené použití, včetně aplikace. To znamená, že vždy musí zvážit všechny okolnosti, které mohou ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Distributor Building Plast spol. s r.o. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech, které budou vyžadovat legislativní změny, nebo změny ve složení nátěrové hmoty.

Dodatek:

Tyto údaje jsou údaji orientačními, jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokladatelnými vlivy při zpracování. Doporučujeme provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh výrobku. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní podmínky, proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec obsahu tohoto technického listu, nebo údaje odchylující se od údajů uvedených v tomto technickém listu, vyžadují potvrzení výrobního závodu. Na tyto případy se vztahují všeobecné obchodní podmínky výrobce.

**Nesmí zmraznout při přepravě a skladování.
Skladujte při teplotách od min. +5 °C až + 25 °C.**

Podle podmínek zákona č. 136/2002 si výrobek uchovává své užité vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně 5 let do data výroby.

SOKRATES® Olejová ochranná lazura je hořlavá kapalina třídy nebezpečnosti III.

Balení: 0,75 l, 2,5 l

ADR/RID – UN 1263,3,III

ČSN EN ISO 9001

Ochrana ovzduší (vyhláška č. 415/2012 Sb.):

Sušina %	Hustota g/cm ³	VOC kg/kg	Max.prah těk.látek g/litr	Obsah těk.látek g/litr
43	0,88 -0,90	0,570	400	< 400

Kategorie A, podkategorie e

Podle vyhlášky č. 337/2010 Sb. je povolený nejvyšší obsah VOC v stavu připraveném pro spracování 400 g/l (produktová kategorie IIA/e, limit 2010). Nejvyšší obsah VOC v lazúře ve stavu připraveném na spracování je < 400 g/l VOC.(v celkovém součtu organických rozpouštědel v SOKRATES® Olejová ochranná lazura jsou započítány i látky s vyšším bodem varu než 250°C)



Pro firmu:

BUILDING PLAST spol. s r.o.

Nádražní ulice 786

503 51 Chlumec nad Cidlinou, CZ

tel.: +420 495 489 000

email: info@barvy-sokrates.cz

http://www.barvy-sokrates.cz



Vyrobil:

Alfred Clouth Lackfabrik GmbH & Co. KG,

Otto-Scheugenpflug-Straße 2

Offenbach/M DE

tel.: 069/89007 - 0

fax: 069/89007-143

email: info@clou.de

http://www.clou.de